

产品说明

麦加牌水性丙烯酸防腐漆M200-H是一种快干型单组份水性丙烯酸涂料。具有极佳的耐腐蚀性，在单双组份底漆上具有极好的附着力，具有一定的耐磨性，良好的耐候性，一定的耐温性。

设计用途

在中等腐蚀性环境下用作混凝土、钢材及其它金属的底面合一长效防腐漆。

物理参数

漆面:	半平光		
色号:	Ral 5010或其它指定色号		
重量固体含量:	55%		
体积固体含量:	48%		
理论涂布率:	9.6 m ² /L (按干膜50微米计)		
耐温:	最大(干燥): 150℃		
闪点:	无数据		
比重:	约1.2		
指触干:	约1小时	(20℃)	
储存时间:	12个月(5-40℃)		

施工说明

施工方法:	无空气喷涂	空气喷涂	刷涂(补漆用)
稀释剂:	软化水	软化水	软化水
最大用量:	5%	10%	5%
喷孔:	0.015-0.018"		
喷出压力:	200 公斤/平方厘米(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整)		
工具清洗:	水		
漆膜厚度:	湿膜:100微米。	干膜: 48微米。	
重涂间隔(20℃, RH50%):	最小: 2小时	最大: 不限	
表面处理:	用适当的清洁剂除去油污、滑脂等。喷砂至少达到Sa2.5级标准,表面粗糙度相当于Rugotest标准的NO.3, BN9a。必要时可采用粗砂扫喷。		
施工条件:	湿度太大时请加强通风或使用加热设备。水性产品,避免霜冻。		
预涂油漆:	麦加牌水性环氧漆M150或参考施工		
加涂油漆:	M200-H, 或按规定加涂。		

备注

漆膜厚度: 可按使用目的及部位修改漆膜厚度,但这将改变涂布率、干燥时间和重涂间隔等。干膜厚度的正常范围为40-120微米。

注意

本产品仅适用于专业用途。

安全

请注意包装标签上的安全事项。此外,还应遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。避免吸入溶剂蒸汽或漆雾,皮肤、眼睛不得接触本品。在狭窄处或空气不流通处施工,必须提供强力通风。尽管通风条件良好也应配戴防护用具。

附注

本说明书有关数据是在标准条件下取得,实际使用时,环境条件可能与之略有不同,以上数据如有改变,以本公司最新说明书为准,恕不另行通知。